

SCHEDA TECNICA

ACRIWHEEL ECO (Art. 3008/SF) è un pavimento in piastrelle autobloccanti, appartiene alla categoria di pavimenti removibili e con il suo sistema di incastro a puzzle risulta essere la miglior soluzione per uffici, negozi e aree di lavoro. Non richiede uso di collante, è facile da posare, è inodore, immediatamente pedonabile e di facile manutenzione. E' un materiale PLASTICA SECONDA VITA, in quanto prodotto al 50% con PVC proveniente da discarica e al 50% con sfridi di nostra produzione.

Classificazione

Tipologia	EN 10581	Pavimento vinilico eterogeneo riciclato
Classificazione residenziale	EN ISO 10874	23 Intenso
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	34 Intenso

Caratteristiche tecniche

Spessore totale	EN 24346	4,0 mm
Strato d'usura		> 1,5/1,7 mm
Peso	EN 23997	5,8 kg/mq
Disegno		Tinta unita (Ecogrey) o Granigliato (Ecolight)
Superficie		Easy Clean (EC)

Performance

Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Impronta residua	EN 24343	0,04 mm
Resistenza scivolamento	DIN 51130	R9
Coefficiente di frizione	EN13893	DS (> 0.30)
Resistenza alla luce	ISO 105-B02	> 6/7
Densità	EN 436	1,5 g/cm³
Igienicità		Non contribuisce alla proliferazione batterica
Resistenza ai microorganismi		Si
Resistenza sostanze chimiche	EN 26897	Buona resistenza agli acidi e agli alcali diluiti

Sostenibilità e qualità dell'aria

Emissioni formaldeide		Classe E1 (non contiene formaldeide)
Regolamento REACH		Non contiene sostanze citate nella lista SVHC
Materiale riciclato		Contiene il 50% di PVC riciclato PSV
Riciclabilità		Prodotto 100% riciclabile

Dimensioni

Piastra autoposante a incastro	EN 24342	960 x 480 mm
--------------------------------	----------	--------------



SCHEMA TECNICA

ACRIWHEEL ECOBLACK (Art. 3010/SF) è un pavimento industriale in piastrelle autobloccanti per carichi pesanti, appartiene alla categoria di pavimenti removibili, e con il suo esclusivo sistema di incastro a puzzle risulta essere la miglior soluzione per creare un'area di lavoro. Non richiede uso di collante, è facile da posare, è inodore, immediatamente pedonabile e di facile manutenzione. E' un materiale PLASTICA SECONDA VITA, in quanto totalmente prodotto con PVC proveniente da discarica.

Classificazione

Tipologia	EN 10581	Pavimento vinilico omogeneo riciclato 100%
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	34 Intenso
Classificazione industriale legg.	EN ISO 10874	43 Intenso

Caratteristiche tecniche

Spessore totale	EN 24346	6,0 mm
Strato d'usura		> 1,8/2 mm
Peso	EN 23997	9,0 kg/mq
Disegno		Nero tinta unita
Superficie		Easy Clean (EC)

Performance

Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Impronta residua	EN 24343	0,04 mm
Resistenza scivolamento	DIN 51130	R9
Resistenza all'usura	EN 660	Gruppo T (2 mg/1,5 mm³)
Resistenza alla luce	ISO 105-B02	> 6/7
Igienicità	Non contribuisce alla proliferazione batterica	
Resistenza ai microorganismi		Sì
Resistenza sostanze chimiche	EN 26897	Buona resistenza agli acidi e agli alcali diluiti

Sostenibilità e qualità dell'aria

Emissioni formaldeide	Classe E1 (non contiene formaldeide)	
Regolamento REACH	Non contiene sostanze citate nella lista SVHC	
Materiale riciclato	Contiene il 100% di PVC riciclato PSV	
Riciclabilità	Prodotto 100% riciclabile	

Dimensioni

Piastra autoposante a incastro	EN 24342	960 x 480 mm
--------------------------------	----------	--------------



SERIE ACRIWHEEL

Sottofondi

Il sottofondo che riceve il pavimento da installare deve essere assolutamente duro e compatto, liscio, pulito, planare e permanentemente asciutto. Qualora ci si trovi in presenza di umidità di risalita anche minima, vanno pensati punti di sfogo e giunti di dilatazione. Eseguire sempre un test di umidità su tutti i sottofondi di posa. Tutti i pavimenti a livello del suolo dovrebbero avere un'efficace barriera contro l'umidità.

Acclimatazione delle piastrelle

Nei locali di posa deve esserci una temperatura che oscilla tra i 18° e i 22°C e il pavimento vi deve sostare per almeno per 24 ore prima della posa (o 48 ore nei mesi più caldi e più freddi). Tale temperatura va mantenuta durante la posa e nelle 24 ore successive. Le scatole dovranno essere rimosse dai bancali e impilate a gruppi di 5 per aiutare l'acclimatamento.

Posa dei pavimenti

Si ribadisce che è fondamentale verificare i locali prima della posa ed eseguire eventuali riparazioni o isolamenti da umidità di risalita, e che tali opere vengano eseguite correttamente da personale tecnicamente preparato. Lasciare uno spazio perimetrale di almeno 1/1,5 cm. dai muri e da tutti gli oggetti fissi nella stanza per l'eventuale dilatazione, a seconda della variazione delle temperature nei locali e delle metrature più o meno ampie. In prossimità di soglie (porte, portoni o eventuali isole) è consigliato installare profili di invito in acciaio (da 6 a 0 mm), per non forzare il pavimento con ruote di muletti o transpallets.

Predisporre giunti di dilatazione in acciaio in presenza di ampie superfici e di arredi pesanti che bloccano la pavimentazione. Le piastrelle vanno posate tutte nella stessa direzione.

Sottofondi riscaldanti

In presenza di tali sottofondi la pavimentazione va incollata in maniera permanente.

Aumento delle temperature a seguito irradiazione solare

In presenza di portoni, ampie finestre, lucernari e vetrate con sole battente, il pavimento va incollato permanentemente, con collante idoneo, per almeno 2 m. oltre la linea di irradiazione, e ripartire con un giunto di dilatazione.

Pulizia del pavimento

A posa ultimata ripulire da materiale di scarto e detriti, il pavimento va spazzato o aspirato, ed eventuali tracce di residui di adesivo rimossi. E' opportuno che la preparazione iniziale del pavimento sia eseguita da un professionista di pulizia e manutenzione con le attrezzature idonee. Una programmata pulizia del pavimento con prodotti in commercio "idonei per PVC" aumenta la durata e mantiene l'estetica nel tempo.

Difettosità visibili sulle piastre

Prima dell'installazione controllare le piastrelle per verificare l'assenza di eventuali difetti, in tal caso non procedere assolutamente con la posa, ma contattare l'ufficio tecnico di Sogega. Nessun reclamo sarà accettato dopo il montaggio.

Carrellabilità della pavimentazione

Il pavimento da 6 mm è idoneo al transito di muletti a pieno carico fino a circa 25 quintali e di transpallets con minore portata, in ambienti con temperatura media stabile. Eccessive temperature calde/fredde possono diminuire le prestazioni di resistenza. Le ruote dei muletti devono essere gommate o, nel caso dei transpallets, in plastica. Ruote in gomma nera possono lasciare segni indelebili sulla pavimentazione. In presenza di arredamenti o scaffali con piedistalli piccoli vanno strutturate delle pedane più larghe come base. Non si accetteranno contestazioni per strisciate di pale di muletti, versamenti di liquidi acidi o per usi impropri della pavimentazione.